

Illusion

Produktinformation

Zweischicht-Basislack mit extremen Farbeffekten für die exklusive Lackierung von PKW und Motorrädern. Die Überlackierung mit Starpaint **Starclear HS 100 Klarlack** schützt vor UV-Belastung und ergibt eine witterungsbeständige, hochglänzende Decklackierung.

Ergiebigkeit: 10 – 12 m²/l (20µ)

Farbtöne	Green/ Purple, Cyan/Purple, Blue/Red, Silver/Green, Red/Gold		
Mischungsverhältnis	2 :1 mit Verdünnung (wenn unverdünnt)		
Verdünnung	Starpaint BC-Verdünnung		
Härter	-		
Spritzviskosität 20° C	18 – 22 s 4 mm DIN		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3 – 4 bar	1,3 – 1,4 mm	2 – (3)
HVLP	2,5 – 3,0 bar (Düsendruck 0,7 bar)	1,3 mm	2 – (3)
Topfzeit	-		
Schichtstärke / Trockenfilm	15 - 20 µm		
Ablüftzeit	2 – 5 Minuten zwischen den Spritzgängen		
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest montagefest
Objekttemp. 20° C	10 - 15 Min. mit Starclear HS 100 überlackierbar		



bekannt farbe.

STARPAINT

.Paintfactory

Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 10° C und bis zu 75% relative Luftfeuchtigkeit

Nicht direkt auf thermoplastischen Altlackierungen anwendbar.

Der Farbeffekt wird entscheidend von der Vorlackierung beeinflusst.

Hinweis zur Vorlackierung beachten.

Vorlackierung:

Bei allen Farbtönen der Illusion-Serie Brilliant Black

Kennzeichnung:

Starpaint X-Line BC: VbF – entfällt / Gefahrstoffverordnung - entzündlich

Starpaint BC-Verdünnung: VbF – A II / Gefahrstoffverordnung - entzündlich

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit unseren Produkten. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.



bekannt farbe.

Starpaint
An der Ziegelhütte 14
97320 Mainstockheim

Tel.: 0 93 21-96 24 44
Fax.: 0 93 21- 92 68 56

UST.ID.Nr.:
DE 134 107 619

VR Bank Kitzingen
BLZ: 791 900 00
KontoNr.: 600 5640