

STARPAINT

.Paintfactory

New American Candy

Produktinformation:

Zweischicht-Lacksystem mit Candy-Tiefeneffekten. Das Produkt setzt sich zusammen aus einem hochdeckendem und hochbrillianten Vorlack Silber und einer Candy Lasur. Nach dem Ablüften des Vorlackes Silber wird die Candy Lasur aufgetragen. Max. Ablüftzeit 24 Stunden. Bei Fahrzeuglackierung beachten, dass Idealerweise die Teile in montiertem Zustand lackiert werden, um Abweichungen in der Farbtiefe zu vermeiden. Der Schichtstärkenaufbau der Lasur beeinflusst maßgeblich die Farbkraft- und Tiefe. Es ist ein UV-absorbierender Klarlack zu verwenden.

Die Überlackierung mit **STARPAINT** Starclear HS 100 Klarlack schützt vor UV-Belastung und ergibt eine witterungsbeständige, hochglänzende Decklackierung.

Ergiebigkeit: 10 – 12 m²/l (20µ)



bekannt farbe.

Starpaint
An der Ziegelhütte 14
97320 Mainstockheim

Tel.: 0 93 21-96 24 44
Fax.: 0 93 21- 92 68 56

UST.ID.Nr.:
DE 134 107 619

VR Bank Kitzingen
BLZ: 791 900 00
KontoNr.: 600 5640

Farbtöne	Alle NAC Candy Colors		
Mischungsverhältnis	2: 1 (wenn unverdünnt)		
Verdünnung	STARPAINT BC-Verdünnung		
Härter	-		
Spritzviskosität 20° C	18 – 22 s 4 mm DIN		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3 – 4 bar	1,0 – 1,3 mm	2 – (3)
HVLP	2,5 – 3,0 bar (Düsendruck 0,7 bar)	1,3 mm	2 – (3)
Topfzeit	-		
Schichtstärke / Trockenfilm	30 - 40 µm		
Ablüftzeit	2 – 5 Minuten zwischen den Spritzgängen		
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest montagefest
Objekttemp. 20° C	30 - 40 Min. mit Starclear HS 100 überlackierbar		

Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 10° C und bis zu 75% relative Luftfeuchtigkeit

Nicht direkt auf thermoplastischen Altlackierungen anwendbar.

Der Farbeffekt wird teilweise entscheidend von der Vorlackierung beeinflusst.

Hinweis zur Vorlackierung beachten.



bekannt farbe.

STARPAINT

.Paintfactory

Vorlackierung:

Diverse Undercoats

Kennzeichnung:

Starpaint NAC-BC: VbF – entfällt / Gefahrstoffverordnung - entzündlich

Starpaint BC-Verdünnung: VbF – A II / Gefahrstoffverordnung - entzündlich

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit unseren Produkten. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.



bekannt farbe.

Starpaint
An der Ziegelhütte 14
97320 Mainstockheim

Tel.: 0 93 21-96 24 44
Fax.: 0 93 21- 92 68 56

UST.ID.Nr.:
DE 134 107 619

VR Bank Kitzingen
BLZ: 791 900 00
KontoNr.: 600 5640