

# STARPAINT

## .Paintfactory

### Softfeel Paint

#### Technisches Merkblatt

STARPAINT Softfeel Paint ist ein Softlack für Anwendungen, speziell für dekorative u. Interieur-Bereiche mit einer für Softfeel Lacke sehr hohen mechanischen Resistenz

Farblos, matt, lösemittelhaltiges Spezialprodukt Art. Nr. LB 27550

**Anwendungsgebiet:** Der STARPAINT Softfeel Lack kommt überall dort zum Einsatz, wo eine überzeugende Haptik (Gummiartige Griffigkeit) gepaart mit exzellenten Beständigkeiten gefordert wird. Für Außenanwendung nicht entwickelt.

**Eigenschaften:** Je nach Materialuntergrund empfiehlt sich ein entsprechender Primer zur optimalen Haftung. Bei Kunststoffen empfehlen wir STARPAINT Plastic-Primer, bei Aluminium STARPAINT Epoxy Primer, bei metallischen Untergründen STARFILL HS-Filler. Sämtliche STARPAINT Basecoats, auch Effektfarben eignen sich als Undercoats für den Softfeel Lack.

Besondere Farbeffekte lassen sich auch durch direkt in das Produkt hinein gearbeitete Zusatzstoffe, Einfärben des Lackes mit STARPAINT Brilliant Design Candy-Tönkonzentraten oder STARPAINT Candy-Tinten erreichen. Undercoats sind dann zum Beispiel STARBASE silber very fine bis very coarse oder STARBASE weiß.

**Hitzebeständigkeit:** Bis 110° Celsius.



bekannt farbe.

Starpaint  
An der Ziegelhütte 14  
97320 Mainstockheim

Tel.: 0 93 21-96 24 44  
Fax.: 0 93 21- 92 68 56

UST.ID.Nr.:  
DE 134 107 619

VR Bank Kitzingen  
BLZ: 791 900 00  
KontoNr.: 600 5640

# STARPAINT

**.Paintfactory**

<b>Applikation:</b>	Lackieren mit Spritzpistole, Düse 1,2 bis 1.4 mm, Pistoleneingangsdruck Fliesbecher 3 bar, HVLP 1,8 bis 2 bar. 1- 2 satte Spritzgänge, Zwischenablüfzeit 20 min / 20°C.
<b>Glanzgrad:</b>	Matt
<b>Vorbehandlung:</b>	Abhängig vom Substrat, Reinigung der zu lackierenden Oberfläche von allen störenden Substanzen mit STARPAINT Silicon Remover. Bei Kunststoffen mit STARPAINT Antistatic Silicon Remover.
<b>Lieferviskosität:</b>	Spritzviskosität (ca. 25 sec DIN-B4 / 20°C.), einstellbar über Softfeel-Spezialverdünnung.
<b>Verdünnung:</b>	STARPAINT Softfeel Spezialverdünnung V-007
<b>Verarbeitung:</b>	Aufrühren, Mischungsverhältnis 100:10 nach Gewicht mit STARPAINT Softfeel Härter LB 27551.
<b>Topfzeit:</b>	60 in bei 20° C.
<b>Einbrennbedingungen:</b>	Mit möglichst hoher Luftzufuhr einbrennen. 20 min bei 80°C. Objekttemperatur. Lufttrocknung möglich, dann montagefest nach 24 Stunden bei 20°C.
<b>Sollschichtstärke:</b>	15 – 30 Mikron
<b>Festkörperanteil:</b>	46%
<b>Theoretischer Verbrauch:</b>	0.030kg/qm bei 15 Mikron Trockenschichtstärke.



bekannt farbe.

Starpaint  
An der Ziegelhütte 14  
97320 Mainstockheim

Tel.: 0 93 21-96 24 44  
Fax.: 0 93 21- 92 68 56

UST.ID.Nr.:  
DE 134 107 619

VR Bank Kitzingen  
BLZ: 791 900 00  
KontoNr.: 600 5640